Ausschreibungstext Kelleraussenwand

Knauf Therm SP3 - Perimeterdämmung

. . . . . m² **Knauf Therm SP3** aus Polystyrol-Hartschaum, DIN EN 13163,

Knauf-Qualitätstyp: EPS 035 SP3 - 3,00; Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035;
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102; Euroklasse E nach DIN EN 13501;
Anwendungstyp nach DIN 4108-10: PW, PB (statisch nicht lastabtragend);
Format: 1000 mm x 485 mm; Kantenausbildung: Stufenfalz;
bauaufsichtliche Zulassung Z-23.33-1765, **Einbautiefe bis 3,00m** ;
Druckspannung bei 10% Stauchung: mind. 150 kPa; Druckspannung bei 2% Stauchung: mind. 50 kPa;
Dämmstoffdicken: 220 mm bis 360 mm
Erzeugnis:
Knauf Therm SP3 angebotene Dicke: . . . . . mm
Angebotenes Erzeugnis:
. . . . . .

Liefern und mit lösemittelfreiem Baukleber gemäß Vorgaben des Kleberherstellers einlagig, dicht gestoßen an die Kelleraussenwand kleben; Kreuzstöße sind zu vermeiden. Am Fußpunkt müssen die Platten eine feste Aufstandsfläche haben (z.B: Fundamentvorsprung).
Bei der Verlegung der Platten ist sicherzustellen, dass bei Setzungen des Verfüllbodens keine schädlichen Schubspannungen an der Gebäudeabdichtung entstehen.

Beachten Sie unsere Verlegehinweise für Wand- und Bodenanwendung (Verlegehinweise für Sie auf unserer Homepage unter www.knauf-daemmstoffe.de).

Der Anwender dieses Textvorschlages ist verpflichtet, die Ausführungen auf Vollständigkeit und Eignung für die Anwendung zu prüfen.